

PROFI-Beton/Estrich

Universell für den Innen- und Außenbereich

Anwendungsbereich

Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN EN 206-1, Verbundestrich nach DIN EN 13813, schwimmendem Estrich nach DIN EN 13813 und Heizestrich nach DIN EN 13813.

Eigenschaften

- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Für den Bodenbereich
- Wasserfest
- Alterungsbeständig
- Gut ziehbar
- Frostwiderstandsfähig
- Geschmeidig
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Hand- und maschinenverarbeitbar (Estrichpumpe /Durchlaufmischer)

Untergrund

Beton C 25/30 XC4/XF1/XA1:

Nur nicht- oder schwachsaugende Schalungen verwenden. Bei bewehrtem Beton für ausreichende Überdeckung der Bewehrung sorgen (Abstandshalter). Bei großflächigen Bauteilen Fugenabstände beachten. Schalungen ausreichend mit Trennmitteln vorbehandeln.

Estrich CT-C25-F4:

Untergrundeigenschaften: fest, tragfähig, frei von Rissen. Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (Schmutz, Öl, Farbreste und ähnliches) entfernen. Extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden (z.B. Blastrac - Verfahren). Untergrund ausreichend vornässen oder mit geeigneter Grundierung vorstreichen. In Zweifelsfällen Probefläche anlegen.

Verarbeitung

Sackinhalt in einem sauberen Gefäß oder Mischer mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen. Wasserzugabe siehe technische Daten. Beton homogen in Schalung einbringen und verdichten. Estrich je nach Schichtdicke auftragen, verdichten, abziehen und glätten. Schalzeiten gemäß DIN EN 206 beachten. Bewegungsfugen nicht mit Beton überdecken.

Nachbehandlung

Frische Beton- und Estrichflächen in den ersten Tagen vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind und Frost schützen. Beton und Estrich bis zu sieben Tage feucht nachbehandeln, z. B. durch Abhängen mit Folien oder nassen Jutesäcken, durch Besprühen mit Wasser oder durch Aufbringen geeigneter Nachbehandlungsmittel.

Verbrauch

- 20 kg/m²/cm
- 30 kg PROFI-Beton/Estrich ergeben ca. 15 l Frischbeton ausreichend für ca. 0,5 m² bei einer Estrichstärke von 30 mm

PROFI-Beton/Estrich

Universell für den Innen- und Außenbereich

Lieferform/ Verpackung/ Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • 30 kg Papiersack – 48 Stück auf Palette • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen • Chromatarm, GISCODE ZP 1
Rohstoffbasis	Genormte / zugelassene Bindemittel – DIN EN 197, Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.
Baustoffklasse	A1fl
Größtkorn	8 mm
Verarbeitungs- temperatur	+5 °C - +30 °C (Luft-, Objekt- und Material)

Beton C25/30 XC4 / XF1 / XA1 nach DIN EN 206-1

Anmachwasser für 30 kg	ca. 2,5–2,7 l Wasser je nach Anwendung
Konsistenzbereich	F1 / F2 (je. Nach Wasserzugabe)
Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung	XC1, XC2, XC3, XC4
Betonkorrosion durch Frostangriff	XF1
Betonkorrosion ausge- löst durch chemischen Angriff	XA1
Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure- Reaktion	WO / WF

PROFI-Beton/Estrich

Universell für den Innen- und Außenbereich

Estrich CT-C25-F4 nach DIN EN 13813

Anmachwasser für 30 kg	ca. 2,5–2,7 l Wasser je nach Anwendung
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde
Begehbar (Verbundestrich)	nach ca. 24 Stunden
voll belastbar	nach ca. 28 Tagen
Druckfestigkeit	≥ 25 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	≥ 4 N/mm ²
Hinweise	<p>Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höheren verkürzen die angegebenen Werte.</p> <p>Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrütteln.</p> <p>Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.</p> <p>Es gelten die Anforderungen der Normen DIN EN 206-1, DIN EN 13813 und DIN 18560.</p> <p>Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.</p> <p>Unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung. Produktion und WPK sind gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.</p>
Sicherheitsratschläge	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p> <p>Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>
Entsorgung	<p>Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 Bauschutt entsorgt werden.</p> <p>Komplett entleerte Gebinde beim vertraglichen Entsorger abgeben.</p>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. ed. 05/23

PROFI-Beton/Estrich

Universell für den Innen- und Außenbereich

Lieferant

profipluswest GmbH
Friedrichstraße 13 - 15 57072 Siegen
Telefon: +49 (0) 271 / 33 88 68 - 0 /Telefax: +49 (0) 271/33 88 68 - 99
E-Mail: contact@profipluswest.de

Abgefüllt durch

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853
info@sievert.de, www.sievert.de

Stand: 15.08.2025