



Spezialkleister

Extra für schwere Tapeten und Raufaser

Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufasertapeten. Mit hervorragender Klebekraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Kunstharzverstärkter Spezialkleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufaser.



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Anwendungsbereich

Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufasertapeten. Mit hervorragender Klebekraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Kunstharzverstärkter Spezialkleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufaser.

Produkteigenschaften

- Verstärkte Klebekraft
- Hohe Anfangshaftung
- Gute Korrekturmöglichkeit
- Sehr ergiebig
- Für Tapeziergeräte geeignet
- Fleckenfreie Trocknung
- Leichte Verarbeitung

Bindemittelart

Kunstharzverstärkte Zellulose

Gebindegröße

0,2 kg

VERARBEITUNG

Materialzubereitung

Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser einrieseln lassen und kurz weiterrühren. Nach 30 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Anwendung	Ansatz	Wassermenge in Liter	Packung reicht für ca.
Vorkleistern	1 : 40	8	60 m ²
Raufaser	1 : 20	4	25 m ² 2 Rollen
Schwere Tapeten	1 : 20	4	25 m ² 4 – 5 Rollen

Auftragsverfahren

Tapeten entsprechend ihrer Qualität und Saugfähigkeit des Materials gleichmäßig mit einer Bürste einkleistern und zusammenlegen.

Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Die vom Tapetenproduzent empfohlenen Einweichzeiten einhalten um Faltenbildung und Schrumpfprozesse zu vermeiden.
- Klebereste an der Tapetenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.
- Zur Erhöhung der Festfeuchtigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Tapeten ist es zu empfehlen, einen Zusatz von 750 g Bordüren- und Wandbelagskleber pro Packung Kleister in den fertigen Kleisteransatz einzurühren.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

UNTERGRÜNDE UND DEREN VORBEHANDLUNG

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Hinweis

Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister (1:40) oder mit Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.

PRODUKTHINWEISE

Inhaltsstoffe nach VdL	Zellulose-Mischether und Additive
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Der angebrochene Kleister sollte bald verarbeitet werden.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handlungsregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farberwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com