MOGAT
Dachsysteme ≣ Bauwerksabdichtung

Produktdatenblatt

ALLIGATORHAUT AS5

Trägereinlage:	KTP, 250 g / m², glasverstärkt
Beschichtung:	Top-Polymerbitumen
Oberfläche:	blauschwarz, grün beschiefert
Unterseite:	PE-Folie
HAN:	70196 blauschwarz, 0495 grün

Bahnentyp:	DO
Normbezeichnung:	PYE KTP 250 S5 gemäß DIN TS 20000-201

Bahnentyp:	BA
Normbezeichnung:	PYE KTP 250 S5 gemäß DIN TS 20000-202

Technische Werte

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen / Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	5
Breite	DIN EN 1848-1	m	1
Gradheit	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Flächenbezogene Masse / Gewicht	DIN EN 1849-1	kg/m²	Ø 6,4
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	5,2
Wasserdichtheit	DIN EN 1928-B	-	bestanden
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V ENV 1187	-	siehe Systemprüfung
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	E nach DIN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zugverhalten: Maximale Zugkraft (längs / quer)	DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1000 / ≥ 1000
Zugverhalten: Dehnung (längs / quer)	DIN EN 12311-1	%	≥ 40 / ≥ 40
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	nur Wurzelbahnen
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Formstabilität bei zyklischer Temperaturänderung	DIN EN 1108	mm	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≤ -35
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥ 120
Künstliche Alterung DIN EN 1296: DIN EN 1296 DIN EN 1297	 DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C	KLF

CE

Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt

Zertifizierungsnummer: 0958-CPR-2030/1
Kenn-Nr.-Zertifizierungsstelle: 0958
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006,

Stand: Nov 25

Technische Änderungen vorbehalten.
Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen.

MOGAT Werke
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0
www.mogat-werke.de

Sicherheit für Generationen

Produktdatenblatt

ALLIGATORHAUT AS5

Verwendung
ALLIGATORHAUT AS5 findet Verwendung als obere Abdichtungslage mit hohen Leistungswerten, im Schweißverfahren.

Verarbeitung
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten. Des Weiteren verweisen wir auf die technischen Regeln des VDD.

Transport und Lagerung
Nicht länger als 9 Monate lagern. Schweißbahnen sind grundsätzlich stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze geschützt zu transportieren und zu lagern.

Entsorgung
Baustellenabfälle können gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (Europäischer Abfallkatalog EWC 170302 Bitumengemische)

CE

Werte sind statistisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt

Zertifizierungsnummer: 0958-CPR-2030/1
Kenn-Nr.-Zertifizierungsstelle: 0958
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006,

Stand: Nov 25

Technische Änderungen vorbehalten.
Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen.

MOGAT Werke
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0
www.mogat-werke.de

Sicherheit für Generationen